

18.04.2022

Спецификация на волоконно-оптический кабель марки ДПТ-Э до 48 ОВ ТУ 3587-001-88083123-2009

Назначение и особенности

- Для подвеса
 - между опорами воздушных линий электропередач, контактной сети и автоблокировки железных дорог;
 - между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями;
- Для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам;
- Внутри зданий



Полностью диэлектрический



Стойкий к УФ-излучению

Конструкция




Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня, вокруг которого скручены оптические модули со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптических модулях и в сердечнике кабеля заполнено гидрофобным гелем. На сердечник накладывается промежуточная оболочка из полиэтилена. На промежуточную оболочку спирально накладываются арамидные нити. Поверх нитей накладывается оболочка из трекингоустойкого полиэтилена.

Цветовая идентификация оптических волокон:



Цветовая идентификация модулей: для идентификации модулей используется счетная пара: синий – основной, оранжевый – направляющий, натуральные – согласно счету от оранжевого.



По согласованию с заказчиком цвета оптических модулей и волокон могут быть изменены. Кордели изготавливаются из полиэтилена высокой плотности черного цвета.

Маркировка

Наносится на каждый метр кабеля.

Пример маркировки кабеля:

Оптический кабель	= ИНКАБ =	ДПТ	Э	32	У	(4 x 8)	4 кН	2022	= 0001 м =	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Название предприятия изготовителя	6	Количество оптических модулей
2	Тип кабеля	7	Количество оптических волокон в оптическом модуле
3	Материал наружной оболочки	8	Максимально допустимая растягивающая нагрузка
4	Количество оптических волокон	9	Год изготовления
5	Тип оптических волокон	10	Метраж

По согласованию с заказчиком в маркировку может быть включена дополнительная информация.

Детали конструкции

Количество ОВ в кабеле	До 48												
Количество оптических модулей	6												
Количество волокон в модуле	8												
Растягивающее усилие	кН	4	6	7	8	10	12	15	20	25	30	35	40
Диаметр кабеля	мм	12,2	12,2	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	13,2	13,5	13,8	14,9	15,2
Вес кабеля	кг/км	124,1	124,1	125,2	126,6	129,3	132,2	136,7	145,5	152,9	160,3	183,3	191,0
МДРН*	кг (кН)	407 (4,0)	611 (6,0)	713 (7,0)	815 (8,0)	1019 (10,0)	1223 (12,0)	1529 (15,0)	2039 (20,0)	2549 (25,0)	3059 (30,0)	3569 (35,0)	4078 (40,0)
МРН**	кг (кН)	101 (1,0)	152 (1,5)	178 (1,75)	203 (2,0)	254 (2,5)	305 (3,0)	382 (3,75)	509 (5,0)	637 (6,25)	764 (7,5)	892 (8,75)	1019 (10,0)
МДМРН***	кг (кН)	244 (2,4)	367 (3,6)	428 (4,2)	489 (4,8)	611 (6,0)	734 (7,2)	917 (9,0)	1223 (12,0)	1529 (15,0)	1835 (18,0)	2141 (21,0)	2447 (24,0)
Усилие на разрыв	кг (кН)	864 (8,48)	864 (8,48)	963 (9,45)	1103 (10,82)	1362 (13,36)	1641 (16,10)	2080 (20,40)	2759 (27,06)	3437 (33,71)	4114 (40,35)	4800 (47,08)	5478 (53,73)
Модуль упругости начальный****	кг/мм ² (кН/мм ²)	464 (4,56)	464 (4,56)	514 (5,05)	584 (5,73)	709 (6,96)	840 (8,24)	1037 (10,17)	1259 (12,35)	1493 (14,65)	1707 (16,74)	1728 (16,95)	1891 (18,55)
Модуль упругости конечный****	кг/мм ² (кН/мм ²)	502 (4,92)	502 (4,92)	556 (5,45)	631 (6,19)	766 (7,52)	907 (8,9)	1120 (10,98)	1360 (13,34)	1613 (15,82)	1843 (18,08)	1866 (18,31)	2042 (20,03)
Модуль упругости вытяжки****	кг/мм ² (кН/мм ²)	325 (3,19)	325 (3,19)	360 (3,54)	409 (4,01)	496 (4,87)	588 (5,77)	725 (7,12)	881 (8,65)	1045 (10,26)	1194 (11,72)	1209 (11,87)	1324 (12,99)
Площадь поперечного сечения кабеля	мм ²	116,3	116,3	117,0	118,1	120,1	122,2	125,4	137,0	143,8	150,6	173,6	181,0
Температурный коэффициент линейного расширения, ·10 ⁻⁶	1/°C	16,92	16,92	14,89	12,65	9,72	7,60	5,42	3,47	2,26	1,44	1,19	0,71

Завод Инкаб производит самонесущие оптические кабели марки ДПТ на растягивающую нагрузку **до 100 кН**. Для подбора оптимальной конструкции, особенно на большие пролёты или для сложных климатических условий, заполните [опросный лист](#).

* – Максимальная допустимая растягивающая нагрузка;

** – Монтажная растягивающая нагрузка (при раскатке в монтажных роликах);

*** – Максимально допустимая монтажная растягивающая нагрузка (среднеэксплуатационная);

**** – Модули упругости приведены к полному поперечному сечению кабеля.

По согласованию с заказчиком количество оптических модулей, количество волокон в модуле и растягивающее усилие может быть изменено.

Параметры эксплуатации

Рабочая температура	-60°C...+70°C
Температура монтажа	-30°C...+50°C
Температура транспортировки и хранения	-60°C...+70°C
Минимальный радиус изгиба	не менее 15 диаметров кабеля
Срок службы	25 лет
Максимальный потенциал	25 кВ

По согласованию с заказчиком диапазон рабочих температур может быть изменен.

Параметры оптического волокна

Тип ОВ	«У»	
Производитель волокна	Corning®, OBC	
Рекомендация МСЭ-Т	G.652.D + G.657.A1	
Геометрические характеристики		
Отклонение от concentричности сердцевин, не более	мкм	0,5
Диаметр оболочки	мкм	125±0,7
Отклонение от круглости оболочки, не более	%	0,7
Диаметр защитного покрытия	мкм	242±5
Передаточные характеристики		
Рабочая длина волны	нм	1310...1625
Коэффициент затухания, не более*:		
На длине волны 1310 нм	дБ/км	0,34
На длине волны 1550 нм	дБ/км	0,20

* — допускаются локальные ступеньки в затуханиях, связанные с намоткой кабеля на барабан.

Подробную информацию по оптическим волокнам вы можете посмотреть в отдельной спецификации на нашем сайте incab.ru или запросить у наших представителей.

Технические параметры кабеля

Оптический кабель устойчив к указанным ниже воздействиям

Вид воздействия	Нормируемое значение	Критерий оценки
Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод E1)	4 – 40 кН	
Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод E3)	0,3 кН/см	
Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод E6)	25 циклов на угол ± 90°	- $\Delta\alpha^* \leq 0,05$ дБ
Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод E7)	- 10 циклов - на угол ± 360° на длине 4 м	- отсутствие повреждений
Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод E4, радиус закругления пластины 300 мм)	Энергия удара 30 Дж	
Водонепроницаемость (IEC 60794-1-2 п.25 метод F5B)	Длина образца: 3 м Время: 24 часа	Отсутствие воды на конце отрезка
Климатические воздействия** Стойкость к повышенной и пониженной температуре (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1)	- диапазон температур от минус 60 до 70 °С - 3 цикла - время цикла ≥ 16 часов	$\Delta\alpha \leq 0,05$ дБ/км
Климатические воздействия		
- атмосферные осадки (ГОСТ 20.57.406, метод 218-1)	- 2 часа	Отсутствуют трещины и иные повреждения
- соляной туман (ГОСТ 20.57.406, метод 215-1)	- 2 суток	
- роса, иней (ГОСТ 20.57.406, метод 206-1)	- 2 часа	
- солнечное излучение (ГОСТ 20.57.406, метод 211-1)	- 5 суток	
Каплепадение гидрофобного компаунда (IEC 60794-1-2 метод E14)	при 70 °С	Отсутствие каплепадения

* - прирост затухания оптического волокна в кабеле на нормированных длинах волн.

** - по согласованию с заказчиком диапазон рабочих температур может быть изменен.

Упаковка и маркировка

Кабели поставляются на деревянных барабанах с диаметром шейки не менее 40 номинальных диаметров кабеля, одной строительной длиной. По согласованию с заказчиком допускается поставка двух строительных длин на одном барабане. Нижний конец кабеля длиной не менее двух метров выводится на щеку барабана. Концы кабеля герметично заделываются.

Упаковка кабелей соответствует требованиям ГОСТ 18690-2012. На прикрепленной к барабану этикетке указывается: товарный знак, условное обозначение кабеля, дата изготовления (месяц, год), длина кабеля в метрах, масса брутто в килограммах.

На наружной стороне щеки каждого барабана указывается: заводской номер барабана, надпись «Не класть плашмя», обозначено стрелкой допустимое направление качения барабана с кабелем.

В паспорте на кабель указывается: условное обозначение кабеля, номер технических условий, длина кабеля в метрах, тип ОВ, расцветка и распределение оптических волокон в модулях, расцветка модулей, коэффициенты затухания для каждого ОВ на нормируемых длинах волн, показатель преломления ОВ, изготовители ОВ и кабеля, дата изготовления кабеля.

Паспорт помещается в полиэтиленовый пакет и закрепляется на внутренней стороне щеки барабана.

По согласованию с Заказчиком возможно включение в паспорт дополнительной информации.

Документы

Декларация о соответствии зарегистрирована в Федеральном агентстве связи РФ 09.06.2021: № Д-ОККБ-5127.
Аттестация ПАО "Россети":

Заключение аттестационной комиссии № 13-77/16 от 22.06.2016 с Продлением № ИД-74/21 от 17.06.2021 совместно:

- со спиральными зажимами типа НСО и ПСО производства ООО «ЧЭМЗ»;
- со спиральными зажимами типа НСО и ПСО производства ООО «МеталлПром»;
- со спиральными зажимами типа НСО и ПСО производства АО «ЭССП»;
- со спиральными зажимами типа ЗНС и ЗПС производства ООО «САРМАТ»;
- со спиральными зажимами типа НС и ПСМ производства ООО «ПЛП РУС»;
- со спиральными зажимами типа DTADSS M и DTSPR M производства ООО «Дельфос»;
- с кабельными муфтами типа МТОК производства ЗАО «Связьстройдеталь».

Сертификат соответствия в системе сертификации "Российский энергетический комплекс":
№ РОСС RU.31313.04ЖУГО.ОС10.01.719.

По вопросам, связанным со спецификацией, обращаться:

Миль Виталий mil@incab.ru

По вопросам технической поддержки и применения кабелей Инкаб в проектах обращаться:

Валерий Бабарыкин babarykin@incab.ru